

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10718
Trägermaterial	Polyester
Farben	farblos
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,113 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen nach DIN 30646 in N/25 mm	1. Seite: 10 - 12 2. Seite: 18 - 20
"Quick-stick" - Anfangshaftung in Anlehnung an FTM 9 in N	1. Seite: 14 - 20 2. Seite: 14 - 20
Scherfestigkeit auf Stahl nach FTM 8 in Stunden (1 kg)	1. Seite: > 800 2. Seite: > 800
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	6.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	40
Reißdehnung in %	80 - 120
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. 03/08
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.