

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	61200
Trägermaterial	Laminat PEN / Glasgewebe
Farbe	farblos
Laminatstärke in g/m ²	150 ± 10 %
Gesamtstärke in g/m ²	260 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	4.500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 200
Reißdehnung in %	5 - 15
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/11