

DATENBLATT

| | |
|--|------------------------------------|
| CMC TYP (Bestell-Nr.) | 65758 |
| Trägermaterial | Nomex [®] E 56 A (Aramid) |
| Farbe | chamois, mit Streifen |
| Trägerstärke in mm | 0,180 ± 10% |
| Gesamtstärke in mm | 0,220 ± 10% |
| Klebereigenschaften | |
| Kleberart | Acrylat |
| Klebvermögen in N/10 mm | 4 - 8 |
| Scherwiderstand | keine Trennung |
| Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm | 30 |
| Thermische Eigenschaften | |
| Grenztemperatur in °C | 180 |
| Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C | 200 |
| Flammprüfung nach IEC 60454-2 | schwer entflammbar |
| Isolierstoffklasse VDE 0530 | H |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannungsprüfung | kein Durchschlag |
| Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.} | 3.500 |
| Elektrolytische Korrosionswirkung | AN 1,2 |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Reißkraft in N/10 mm | 80 - 120 |
| Reißdehnung in % | 7 - 12 |
| Sonstige Merkmale | |
| ® Eingetragenes Warenzeichen DuPont de Nemours | |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/10

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.