

## Datenblatt

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>70791</b>
<b>Trägermaterial</b>	Kapton <sup>®</sup> MT
Farbe	braun opak
Wärmeleitfähigkeit in W/m*K	0,45
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,078 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat, wärmehärtend
Klebvermögen in N/10 mm	2
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Betriebstemperatur in °C	- 60 bis + 220
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	≥ 8.000
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	60 – 75
Reißdehnung in %	50 – 60
<b>Sonstige Merkmale</b>	
Abdeckung	Karopapier
® eingetragenes Warenzeichen von Du Pont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 20 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

07/06