

Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	75100
Trägermaterial	PTFE-Folie
Farbe	grau
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,130 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm nach DIN 40633	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	180
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200
Flammprüfung nach IEC 60454-2	Schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	H
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	7.500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft nach DIN 40633 in N/10 mm	30 - 35
Reißdehnung nach DIN 40633 in %	300 - 350
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/07

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.